

## Tehnička informacija – ThermoVital

### Opis proizvoda

ThermoVital je unutarnji premaz spreman za uporabu, namijenjen za sprječavanje plijesni, na temelju tehnologije termičke keramike.

### Sastav

Poliakrilatna-disperzija, titan dioksid, kaolin, kalcij karbonat, silikati, voda, propilen glikol, celuloza, konzervansi

### Grupa proizvoda/ GIS-kod

Mikro silikati, BSW10

### Područje primjene

ThermoVital je otporan zaštitni premaz prikladan za gotovo sve unutarnje površine. Specijalni sastav ThermoShield ThermoVital pruža širok raspon energetske područja primjene za toplinsku zaštitu, kako ljeti tako i zimi te sprječavanje nastanka plijesni na fizičkom nivou.

### Svojstva proizvoda

Varijabilna paropropusnost, velika otpornost na agresivne utjecaje iz okoline, kao što su smog i ozon, niske emisije štetnih tvari, bez otapala, visoke otpornosti na UV i vremenske uvjete, reflektirajući, vrlo visoke postojanosti nijanse, toplinski ugodan

### Tehničke karakteristike

- sd-vrijednost prema DIN 52615
- suho područje: sd = 1,7
- mokro područje: sd = 0,02
- gustoća 1,12 kg/dm<sup>3</sup> prema ISO 2811-1
- reakcija na požar: B-s1, d0
- kemijska otpornost: dostupno na upit
- stupanj sjaja: 0,4 prema DIN ISO 2813
- klasa otiranja na mokro: klasa 3 prema DIN-EN 13300
- pokrivenost (omjer kontrasta): klasa 2 prema 13300

### HOS

A(a): 30 g/l: < 3 g/l

### Nanošenje / podloge

ThermoVital se može nanositi na sve nosive, čiste i suhe površine, koje su bez hrđe i odmaštene, kao što su stare i nove žbuke, tapete te nosive prethodno obojene površine. Preporuča se nepropusna površina koja jamči energetske značajke.

### Priprema površine

Sintetske (od umjetnih materijala):  
ispitati prionjivost

Metal:  
ovisno o metalu i naprezanju, temeljno premazati sa ThermoShield RustPrimer ili ThermoShield ZinkPrimer

Neobrađeni prethodni premazi:  
ovisno o premazu, ukloniti pranjem, čišćenjem kiselinom

Površine sa slabom prionjivošću:  
oprati, otprašiti, obrusiti

Upojne podloge:  
temeljno premazati sa ThermoShield FixPlus

### Nanošenje

Proizvod se može nanijeti četkom, valjkom ili špricanjem. Kod prvog nanošenja potrebna su dva sloja.

ThermoVital se isporučuje spreman za uporabu. U slučaju nanošenja špricanjem potrebno je pridržavati se uputa proizvođača opreme. Konzistencija proizvoda za nanošenje na vrlo grube površine ili pomoću opreme za špricanje može se podesiti dodavanjem malo vode. Tijekom nanošenja važno je održavati temperaturu zraka i objekta iznad +5°C, što vrijedi i za vrijeme sušenja. Dovoljna dnevna svjetlost pospješuje sušenje UV-umreženog vezivnog sredstva. Prije nanošenja ili nakon dugih prekida rada povremeno promiješajte. Između dva pojedinačna sloja ostavite da se suši 6 sati.

### Potrošnja

Oko 330 ml/m<sup>2</sup>, u dva sloja, na glatkim površinama niske poroznosti. Potrošnja može varirati ovisno o stanju, strukturi i poroznosti površine. U slučaju nedoumice, točnu potrošnju odrediti na objektu, izradom probne površine.

### Čišćenje alata

Valjci, četke i oprema za špricanje moraju se odmah nakon uporabe temeljito isprati vodom.

### Nijanse

ThermoVital se može nijansirati prema NCS, RAL i ThermoShield Edition 1 ton kartama.

**Molimo provjerite nijansu prije nanošenja!**

### Skladištenje i transport

ThermoVital skladištiti i transportirati na hladnom, ali zaštićeno od smrzavanja. Nakon otvaranja, pakiranje čvrsto zatvoriti i upotrijebiti što je prije moguće. Uskladištivo od datuma proizvodnje: 12 mjeseci.

### Pakiranje

5 l; 10 l; 12,5 l  
Ostale veličine pakiranja dostupne na upit.

### Odlaganje

Ne ispuštati u kanalizaciju, vodotokove ili tlo. Za potpuno recikliranje potrebno je zbrinuti samo potpuno ispražnjene posude. Molimo Vas da djelomično korištene proizvode odložite u reciklažno dvorište. Oznaka neopasnog otpada u skladu s EU-popisom otpada: 080120

### Savjeti za sigurnost i ostale napomene

Sadržaj ove Tehničke informacije ne pokazuje ugovorni pravni odnos. U svakom slučaju, podnositelj zahtjeva / kupac mora uzeti u obzir materijal koji se može koristiti u praktičnim uvjetima prije primjene. Ne dopustiti ispuštanje u kanalizaciju, vodotokove ili tlo. Držite podalje od hrane, pića i hrane. Čuvati izvan dohvata djece. Zaštiti površine koje se ne obrađuju na odgovarajući način. Izbjegavajte kontakt s kožom i očima. Kada se nanosi špricanjem, izbjegavajte udisanje nastalih para/aerosola. Prethodno navedene informacije postaju nevažeće nakon izdavanja nove Tehničke informacije zbog poboljšanja proizvoda. Prethodno navedene informacije SICC Coatings GmbH postigao je u laboratoriju i praktično kao referentne vrijednosti. Informacije o proizvodu daju se prema našem najboljem saznanju i prema trenutnom stanju tehnologije. Utjecaji okoline, materijala, opreme za nanošenje i metode primjene su izvan naše kontrole i stoga su izvan naše odgovornosti. SICC® 2018

Izdanje 04/2018  
SICC Coatings GmbH  
Wackenbergrasse 78-82  
13156 Berlin / Germany  
Tel.: +49 (0)30 500 19 6-0  
Fax: +49 (0)30 500 19 6-20  
E-Mail: info@sicc.de  
www.sicc-coatings.com

### Uvoznik za Hrvatsku:

Sig Sistemi d.o.o.  
Zagrebačka 13A, 10431  
Sv.Nedelja  
tel: 01 3370063  
www.sigsistemi.hr  
E-mail: info@sigsistemi.hr